

Versão: 09

Data: 15-07-2019

Responsável Susana Cortez
(GQ):

De acordo com Anexo Técnico de Acreditação em vigor n.º L0705-1 edição de 13/02/2019

Nº	Produto	Ensaio	Método de Ensaio	Ano	Categoria
AMIANTO; MATERIAIS SÓLIDOS					
1	Materiais e produtos (exceto poeiras) Com uma carga mineral podendo conter amianto de forma natural: - Material de revestimento rodoviário - Betão - Revestimentos - Argamassas Matériaux et produits (sauf poussières) avec une charge minérale pouvant contenir naturellement de l'amiant : -Enrobés -Béton -Enduits -Mortiers	Detecção e identificação de fibras classificadas como "amianto". Tratamento por calcinação e/ou ataque ácido e/ou ataque mecânico. Detecção e identificação por Microscopia Electrónica de Transmissão equipado com analisador da dispersão da energia de raios X (META). Détection et identification de fibres classées "amiante" Traitement par calcination et/ou par attaque acide et/ou par attaque mécanique. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META)	NF X 43-050 MO/HBA/MAT/S2-06 Legislação francesa: Arrêté du 6 Mars 2003	1996 Versão 4	0
2	Materiais e produtos (exceto poeiras) Com uma carga mineral podendo conter amianto de forma natural: - Material de revestimento rodoviário - Betão - Revestimentos - Argamassas Matériaux et produits (sauf poussières) avec une charge minérale pouvant contenir naturellement de l'amiant : -Enrobés - Béton -Enduits -Mortiers	Detecção e identificação de fibras classificadas como "amianto". Tratamento por calcinação e/ou ataque ácido e/ou ataque mecânico. Detecção e identificação por Microscopia Electrónica de Transmissão equipado com analisador da dispersão da energia de raios X (META). Détection et identification de fibres classées «amiante» Traitement par calcination et/ou par attaque acide et/ou para attaque mécanique. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META)	NF X 43-050 MO/HBA/MAT/S2-06	1996 Versão 4	0

3	Materiais e produtos (exceto poeiras) susceptível de conter amianto adicionado intencionalmente: - Gessos - Celulose - Cimentos/ carbonatos - Polímeros - Hidrocarbonatos Matériaux et produits (sauf poussières) susceptibles de contenir de l'amianté ajouté intentionnellement : - Plâtres - Cellulose - Ciment / Carbonates - Polymères - Hydrocarbonés	Deteção e identificação de fibras classificadas como "amianto". Tratamento por calcinação e/ou ataque ácido e/ou ataque mecânico. Deteção e identificação por Microscopia Electrónica de Transmissão equipado com analisador da dispersão da energia de raios X (META). Détection et identification de fibres classées "amianté" Traitement par calcination et/ou par attaque acide et/ou para attaque mécanique. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META)	NF X 43-050 MO/HBA/MAT/S2-06	1996 Versão 4	0
4	Materiais e produtos (exceto poeiras) Susceptível de conter amianto adicionado intencionalmente: - Gessos - Celulose - Cimentos/ carbonatos - Polímeros - Hidrocarbonatos Matériaux et produits (sauf poussières) susceptibles de contenir de l'amianté ajouté intentionnellement : - Plâtres - Cellulose - Ciment / Carbonates - Polymères - Hydrocarbonés	Deteção e identificação de fibras classificadas como "amianto". Tratamento por calcinação e/ou ataque ácido e/ou ataque mecânico. Deteção e identificação por Microscopia Electrónica de Transmissão equipado com analisador da dispersão da energia de raios X (META). Détection et identification de fibres classées "amianté" Traitement par calcination et/ou par attaque acide et/ou para attaque mécanique. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META)	NF X 43-050 MO/HBA/MAT/S2-06 Legislação francesa: Arrêté du 6 Mars 2003	1996 Versão 4	0

5	Materiais e produtos (exceto poeiras) susceptível de conter amianto adicionado intencionalmente: - Gessos - Celulose - Cimentos/ carbonatos - Polímeros - Hidrocarbonatos Matériaux et produits du bâtiment (sauf poussières) susceptibles de contenir de l'amianté ajouté intentionnellement : - Plâtres - Cellulose - Ciment / Carbonates - Polymères - Hydrocarbonés	Deteção e identificação de fibras classificadas como "amianto". Deteção e identificação por Microscopia Óptica de Luz Polarizada (MOLP). Détection et identification de fibres classées "amiante". Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP)	Guia HGS 248 - anexo 2 Legislação francesa: Arrêté du 6 Mars 2003	2005	0
---	---	---	---	------	---

AMIANTO; AR AMBIENTE

6	Ar ambiente <i>Air ambient</i>	Determinação da concentração em número de fibras inorgânicas no ar (incluindo fibras de amianto). Microscopia óptica de contraste de fase - método do filtro de membrana Détermination de la concentration en nombre de fibres inorganiques dans l'air (y compris les fibres d'amiante). Microscopie optique en contraste de phase - méthode du filtre à membrane	ISO 8672	2014	0
7	Ar ambiente <i>Air ambient</i>	Determinação da concentração em número de fibras inorgânicas no ar (incluindo fibras de amianto). Microscopia óptica de contraste de fase - método do filtro de membrana Détermination de la concentration en nombre de fibres inorganiques dans l'air (y compris les fibres d'amiante). Microscopie optique en contraste de phase - méthode du filtre à membrane	World Health Organization	1997	0
8	Ar ambiente <i>Air ambient</i>	Determinação da concentração em número de fibras inorgânicas no ar (incluindo fibras de amianto). Microscopia óptica de contraste de fase - método do filtro de membrana Détermination de la concentration en nombre de fibres inorganiques dans l'air (y compris les fibres d'amiante). Microscopie optique en contraste de phase - méthode du filtre à membrane	HSG248	2005	0

9	Ar ambiente <i>Air ambient</i>	Determinação da concentração em número de fibras inorgânicas no ar (incluindo fibras de amianto). Microscopia óptica de contraste de fase - método do filtro de membrana	NIOSH 7400	1994	0
		Détermination de la concentration en nombre de fibres inorganiques dans l'air (y compris les fibres d'amiante). Microscopie optique en contraste de phase - méthode du filtre à membrane			
AMIANTO; AR AMBIENTE					
10	Ar Interior <i>Air intérieur</i>	Determinação da concentração de fibras de amianto. Preparação das grelhas após calcinação dos filtros. Contagem por Microscopia Electrónica de Transmissão equipado com analisador da dispersão da energia de raios X	NF X 43-050	1996	0
		Détermination de la concentration de Fibras d'amiante. Préparation des grilles après calcination des filtres Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X			
AMIANTO; AR NO POSTO DE TRABALHO					
11	Ar no posto de trabalho <i>Air aux lieux de travail</i>	Determinação da concentração de fibras de amianto. Preparação das grelhas após calcinação dos filtros. Contagem por Microscopia Electrónica de Transmissão equipado com analisador da dispersão da energia de raios X (META)	NF X 43-050	1996	0
		Détermination de la concentration de Fibras d'amiante. Préparation des grilles après calcination des filtres. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META)			